

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad		Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal		
Gramaje		ISO 536	g/m ²	180	240	280
Rigidez Taber	DL	ISO 2493	mN.m	3.0	7.0	12.0
	DT			1.5	3.0	4.5
Espesor		ISO 534	μm	230	310	370
Índice de Reventamiento		ISO 2758	KPa.m ² /g	3.5	2.5	2.5
Humedad		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT-Dirección Transversal (Contra Fibra)

Tonalidad

DE* ≤ 2.0

DL*, Da*, Db* -1.5 ≤ DL*, Da*, Db* ≤ 1.5

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Gramaje (g/m ²)	Dimensiones (cm)	Paquete por palet	Resmas por palet	Hojas por paquete
180	70x100	40	8	100
240	70x100	30	6	100
280	70x100	25	5	100

Certificaciones de la empresa



Certificaciones del producto disponibles



PEFC™ certificado
Este producto proviene de áreas forestales gestionadas de forma sostenible y de origen controlado.



Mediante la compra de productos certificados con la etiqueta FSC® está promoviendo el crecimiento de la gestión forestal responsable en todo el mundo.

www.papeldoprado.com