



PAPERS

you can trust

FOOD CONTACT

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Estos productos están certificados por Isega de acuerdo con sus características.

Los productos **Food Contact** pueden ser utilizados en contacto directo con alimentos. En el caso de utilizarse con alimentos grasos o húmedos, y si no se aplica una barrera específica, el envase podrá presentar marcas de los alimentos.

Los productos son totalmente reciclables y compostables.

Albus	Blancura CIE 144	Por pedido de 160 a 315 g/m ²	Puede estar en contacto directo con alimentos secos, y grasos. Consultar Certificado ISEGA.
Prado Natura	Sin blanqueante óptico	Por pedido de 160 a 315 g/m ²	Puede estar en contacto directo con alimentos secos, húmedos grasos. Consultar Certificado ISEGA.
CLK	Producido con pasta kraft no blanqueada	Por pedido de 180 a 280 g/m ²	Puede estar en contacto directo con alimentos secos, húmedos y algunos tipos de grasos. Consultar Certificado ISEGA.

ALBUS

Propiedad	Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal				
Gramaje	ISO 536	g/m ²	160	180	210	240	315
Rigidez Taber	DL	mN.m	1.8	2.3	4.0	5.0	8.0
	DT		0.9	1.2	2.0	2.5	4.0
Espesor	ISO 534	µm	190	210	240	280	350
Lisura Bekk	ISO 5627	s	27	23	23	23	23
Humedad	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Blancura CIE	ISO 11475	%	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT- Dirección Transversal (Contra Fibra)

Certificaciones de la empresa



Certificaciones del producto disponibles



PEFC™ certificado
Este producto proviene de áreas forestales gestionadas de forma sostenible y de origen controlado.



Mediante la compra de productos certificados con la etiqueta FSC® está promoviendo el crecimiento de la gestión forestal responsable en todo el mundo.

www.papeldoprado.com



PAPERS

you can trust

FOOD CONTACT

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PRADO NATURA

Propiedad	Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal
Gramaje	ISO 536	g/m ²	180
Rigidez Taber	DL	mN.m	2.8
	DT		1.4
Espesor	ISO 534	μm	225
Lisura Bekk	ISO 5627	s	23
Humedad	ISO 287	%	6.5

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT- Dirección Transversal (Contra Fibra)

CLK

Propiedad	Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal		
Gramaje	ISO 536	g/m ²	180	240	280
Rigidez Taber	DL	mN.m	3.0	7.0	12.0
	DT		1.5	3.0	4.5
Espesor	ISO 534	μm	230	310	370
Índice de Rotura	ISO 2758	KPa.m ² /g	3.5	2.5	2.5
Humedad	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT- Dirección Transversal (Contra Fibra)

Certificaciones de la empresa



Certificaciones del producto disponibles



PEFC™ certificado
Este producto
proviene de áreas
forestales
gestionadas de
forma sostenible y de
origen controlado.



Mediante la compra de
productos certificados
con la etiqueta FSC®
está promoviendo el
crecimiento de la
gestión forestal
responsable en todo el
mundo.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 12/2019

www.papeldoprado.com