

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad		Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal							
Gramaje		ISO 536	g/m ²	135	150	170	190	225	250	300	350
Rigidez Taber	DL	ISO 2493	mN.m	1.0	1.8	2.0	3.0	4.5	5.0	7.0	11.5
	DT			0.5	0.9	1.0	1.5	2.2	2.5	3.2	5.5
Espesor		ISO 534	µm	155	175	200	220	260	290	335	385
Lisura Bekk		ISO 5627	s	35	27	23	23	23	23	23	23
Humedad		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Blancura CIE		ISO 11475	%	163	163	163	163	163	163	163	163

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT-Dirección Transversal (Contra Fibra)

Certificaciones de la empresa



Certificaciones del producto disponibles



PEFC™ certificado
Este producto proviene de áreas forestales gestionadas de forma sostenible y de origen controlado.



Mediante la compra de productos certificados con la etiqueta FSC® está promoviendo el crecimiento de la gestión forestal responsable en todo el mundo.

www.papeldoprado.com