

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal					
Gramagem		ISO 536	g/m ²	160	180	210	240	315	400
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	1.8	2.3	4.0	5.0	8.0	15.5
	ST			0.9	1.2	2.0	2.5	4.0	7.0
Espessura		ISO 534	μm	190	210	240	280	350	440
Lisura Bekk		ISO 5627	s	27	23	23	23	23	23
Humidade Absoluta		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Brancura CIE		ISO 11475	%	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0

SL - Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Gramagem (g/m²)	Formato (cm)	Pacotes por palete	Resmas por palete	Folhas por pacote	Acabamento
160	50x65	92	23	125	Calandrado
	61x86	46	11,5		
	100x65	46	11,5		
	70x100	46	11,5		
180	50x65	80	20	125	
	61x86	40	10		
	100x65	40	10		
	70x100	40	10		
210	50x65	64	16	125	
240	50x65	60	15	125	
	61x86	30	7,5		
	100x65	30	7,5		
	70x100	30	7,5		
315	50x65	48	12	125	
	61x86	24	6		
	100x65	24	6		
	70x100	24	6		
400	70x100	25	5	100	

Certificações do produto disponíveis



EU Ecolabel: PT/011/003



www.papeldoprado.com