

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal	
Gramagem		ISO 536	g/m <sup>2</sup>	180	250
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	2.3	5.0
	ST			1.2	2.5
Espessura		ISO 534	µm	210	290
Lisura Bekk		ISO 5627	s	23	23
Humidade Absoluta		ISO 287	%	7.5	7.5

SL-Sentido Longitudinal; ST-Sentido Transversal

### Tonalidade

Coloração Exclusiva em massa	DE*	≤ 1.5
	DL*, Da*, Db*	-1.0 ≤ DL*, Da*, Db* ≤ 1.0
Coloração em massa e superfície	DE*	≤ 2.5
	DL*, Da*, Db*	-1.5 ≤ DL*, Da*, Db* ≤ 1.5

## ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Gramagem (g/m <sup>2</sup> )	Formato (cm)	Pacotes por palete	Resmas por palete	Folhas por pacote	Acabamento
180	50x65	80	20	125	Calandrado
	100x65	40	10		
250	50x65	56	14	125	
	100x65	28	7		

### Certificações da empresa



### Certificações do produto disponíveis



PEFC™ certificado  
Este produto provém de florestas geridas de forma sustentável e de origem controlada.



Ao comprar produtos certificados com a etiqueta FSC® está a contribuir para o crescimento da gestão florestal responsável em todo o mundo.