

Lousã Super - BWS



PAPERS

you can trust

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| Propriedade | Norma de Referência | Unidades | Valor Nominal | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Gramagem | ISO 536 | g/m ² | 120 | 160 | 180 | 210 | 240 | 315 | 370 | 490 | 640 | |
| Rigidez Taber | SL | ISO 2493 | mN.m | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 5.0 | 9.5 | -- | -- | -- |
| | ST | | | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 5.0 | -- | -- | -- |
| Espessura | ISO 534 | µm | 135 | 175 | 190 | 220 | 250 | 320 | 425 | 525 | 675 | |
| Lisura Bekk | ISO 5627 | s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Humidade Absoluta | ISO 287 | % | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Brancura CIE | ISO 11475 | % | 156.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 | |

SL - Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal


ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

| Gramagem (g/m ²) | Formato (cm) | Pacotes por palete | Resmas por palete | Folhas por pacote | Acabamento |
|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 120 | | | | | |
| 160 | | | | | |
| 180 | 50x65 | 80 | 20 | 125 | |
| 210 | 50x65 | 64 | 16 | 125 | |
| 240 | 50x65 | 60 | 15 | 125 | Calandrado |
| 315 | 50x65 | 48 | 12 | 125 | |
| 370 | 50x65 | 40 | 10 | 125 | |
| 490 | 50x65 | 40 | 8 | 100 | |
| 640 | 50x65 | 60 | 6 | 50 | |

Certificações da empresa



Certificações do produto disponíveis



Ao comprar produtos certificados com a etiqueta FSC® está a contribuir para o crescimento da gestão florestal responsável em todo o mundo.

www.papeldoprado.com