

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal		
Gramagem		ISO 536	g/m <sup>2</sup>	180	240	280
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	3.0	7.0	12.0
	ST			1.5	3.0	4.5
Espessura		ISO 534	μm	230	310	370
Índice de Rebentamento		ISO 2758	kPa.m <sup>2</sup> /g	3.5	2.5	2.5
Humidade Absoluta		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5

SL-Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal

### Tonalidade

DE\*

≤ 2.0

DL\*, Da\*, Db\*

-1.5 ≤ DL\*, Da\*, Db\* ≤ 1.5

## ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Gramagem (g/m <sup>2</sup> )	Formato (cm)	Pacotes por palete	Resmas por palete	Folhas por pacote
180	70x100	40	8	100
240	70x100	30	6	100
280	70x100	25	5	100

### Certificações da empresa



PEFC™ certificado  
Este produto provém de florestas geridas de forma sustentável e de origem controlada.



Ao comprar produtos certificados com a etiqueta FSC® está a contribuir para o crescimento da gestão florestal responsável em todo o mundo.

[www.papeldoprado.com](http://www.papeldoprado.com)