

# FOOD CONTACT



# PAPERS

you can trust

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Estes produtos são certificados pelo Isega de acordo com as suas características.

Os produtos **Food Contact** podem ser usados em contato direto com alimentos. No caso em que são usados alimentos gordurosos ou húmidos, e se não for aplicada barreira específica, a embalagem poderá apresentar marcas de alimentos. Os produtos são totalmente recicláveis e compostáveis.

<b>Albus</b>	Brancura CIE 144	Por encomenda de 160 a 315 g/m <sup>2</sup>	Pode estar em contacto direto com alimentos secos, e gordurosos. Consultar Certificado ISEGA.
<b>Prado Natura</b>	Sem branqueador ótico	Por encomenda de 160 a 315 g/m <sup>2</sup>	Pode estar em contacto direto com alimentos secos, húmidos e gordurosos. Consultar Certificado ISEGA.
<b>CLK</b>	Produzido com pasta kraft não branqueada	Por encomenda de 180 a 280 g/m <sup>2</sup>	Pode estar em contacto direto com alimentos secos, húmidos e alguns tipos de gorduras. Consultar Certificado ISEGA.

## ALBUS

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal				
Gramagem		ISO 536	g/m <sup>2</sup>	160	180	210	240	315
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	1.8	2.3	4.0	5.0	8.0
	ST			0.9	1.2	2.0	2.5	4.0
Espessura		ISO 534	µm	190	210	240	280	350
LisuraBekk		ISO 5627	s	27	23	23	23	23
Humidade Absoluta		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Brancura CIE		ISO 11475	%	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0

SL - Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal

### Certificações da empresa



### Certificações do produto disponíveis



PEFC™ certificado  
Este produto provém de florestas geridas de forma sustentável e de origem controlada.



Ao comprar produtos certificados com a etiqueta FSC® está a contribuir para o crescimento da gestão florestal responsável em todo o mundo.

[www.papeldoprado.com](http://www.papeldoprado.com)



# PAPERS

you can trust

## FOOD CONTACT

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

## PRADO NATURA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal
Gramagem		ISO 536	g/m <sup>2</sup>	180
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	2.8
	ST			1.4
Espessura		ISO 534	μm	225
Lisura Bekk		ISO 5627	s	23
Humidade Absoluta		ISO 287	%	6.5

SL-Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal

## CLK

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal		
Gramagem		ISO 536	g/m <sup>2</sup>	180	240	280
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	3.0	7.0	12.0
	ST			1.5	3.0	4.5
Espessura		ISO 534	μm	230	310	370
Índice de Rebentamento		ISO 2758	kPa.m <sup>2</sup> /g	3.5	2.5	2.5
Humidade Absoluta		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5

SL-Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal

### Certificações da empresa



### Certificações do produto disponíveis



PEFC™ certificado  
Este produto provém  
de florestas geridas  
de forma sustentável  
e de origem  
controlada.



Ao comprar produtos  
certificados com a  
etiqueta  
FSC® está a contribuir  
para o crescimento da  
gestão florestal  
responsável em todo o  
mundo.

[www.papeldoprado.com](http://www.papeldoprado.com)