



PAPERS

you can trust

FOOD CONTACT

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Estes produtos são certificados pelo Isega de acordo com as suas características.

Os produtos **Food Contact** podem ser usados em contato direto com alimentos. No caso em que são usados alimentos gordurosos ou húmidos, e se não for aplicada barreira específica, a embalagem poderá apresentar marcas de alimentos. Os produtos são totalmente recicláveis e compostáveis.

Albus	Brancura CIE 144	Por encomenda de 160 a 315 g/m ²	Pode estar em contacto direto com alimentos secos, e gordurosos. Consultar Certificado ISEGA.
Prado Natura	Sem branqueador ótico	Por encomenda de 160 a 315 g/m ²	Pode estar em contacto direto com alimentos secos, húmidos e gordurosos. Consultar Certificado ISEGA.
CLK	Produzido com pasta kraft não branqueada	Por encomenda de 180 a 280 g/m ²	Pode estar em contacto direto com alimentos secos, húmidos e alguns tipos de gorduras. Consultar Certificado ISEGA.

ALBUS

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal				
Gramagem		ISO 536	g/m ²	160	180	210	240	315
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	1.8	2.3	4.0	5.0	8.0
	ST			0.9	1.2	2.0	2.5	4.0
Espessura		ISO 534	µm	190	210	240	280	350
Lisura Bekk		ISO 5627	s	27	23	23	23	23
Humidade Absoluta		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Brancura CIE		ISO 11475	%	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0

SL - Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal

Certificações do produto disponíveis



EU Ecolabel: PT/011/003



www.papeldoprado.com



PAPERS

you can trust

FOOD CONTACT

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PRADO NATURA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal
Gramagem		ISO 536	g/m ²	180
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	2.8
	ST			1.4
Espessura		ISO 534	μm	225
Lisura Bekk		ISO 5627	s	23
Humidade Absoluta		ISO 287	%	6.5

SL-Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal

CLK


Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal		
Gramagem		ISO 536	g/m ²	180	240	280
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	3.0	7.0	12.0
	ST			1.5	3.0	4.5
Espessura		ISO 534	μm	230	310	370
Índice de Rebentamento		ISO 2758	kPa.m ² /g	3.5	2.5	2.5
Humidade Absoluta		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5

SL-Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal

Certificações do produto disponíveis



EU Ecolabel: PT/011/003



www.papeldoprado.com