

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal							
Gramagem		ISO 536	g/m ²	135	150	170	190	225	250	300	350
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	1.0	1.8	2.0	3.0	4.5	5.0	7.0	11.5
	ST			0.5	0.9	1.0	1.5	2.2	2.5	3.2	5.5
Espessura		ISO 534	μm	155	175	200	220	260	290	335	385
Lisura Bekk		ISO 5627	s	35	27	23	23	23	23	23	23
Humidade Absoluta		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Brancura CIE		ISO 11475	%	163	163	163	163	163	163	163	163

SL-Sentido Longitudinal; ST-Sentido Transversal

Certificações da empresa



Certificações do produto disponíveis



PEFC™ certificado
Este produto provém de florestas geridas de forma sustentável e de origem controlada.



Ao comprar produtos certificados com a etiqueta FSC® está a contribuir para o crescimento da gestão florestal responsável em todo o mundo.

www.papeldoprado.com