

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal	
Gramagem		ISO 536	g/m ²	160	300
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	1.5	7.0
	ST			0.7	3.2
Espessura		ISO 534	μm	170	320
Rugosidade Bendtsen		ISO 8791-2	ml/min	80	100
Humidade Absoluta		ISO 287	%	5.5	6.0
Brancura CIE		ISO 11475	--	170	170

SL-Sentido Longitudinal // ST-Sentido Transversal


ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Gramagem (g/m ²)	Formato (cm)	Pacotes por palete	Resmas por palete	Folhas por pacote
160	45x64	60	24	200
	70x100	30	12	
300	45x64	70	14	100
	70x100	35	7	

Certificações do produto disponíveis



EU Ecolabel: PT/011/003



www.papeldoprado.com